

Ignifuge FR

Améliorez vos vêtements de travail avec les solutions fiables et ignifuges de Thermopatch conçues pour une protection et une durabilité maximales.

Ready FR et ReadyPly FR

Spécialement développés par Thermopatch, les écussons Ready FR et ReadyPly FR sont résistants à la chaleur et parfaits pour une application sur des vêtements de travail ignifuges. ReadyPly FR comporte une couche de colle auto-adhésive pour un positionnement plus facile. Les deux options sont personnalisables dans presque toutes les formes ou couleurs, entièrement conformes aux normes EN 469. Pour plus d'informations sur les produits Ready, cliquez [ici](#).

Truflex FR

Truflex FR est une version ignifuge de notre transfert Truflex, offrant une sécurité renforcée avec une colle et un processus de production adaptés. Testé et certifié de manière indépendante, il résiste au lavage jusqu'à 60 °C et est réalisable pour des graphismes détaillés et haute visibilité dans la plupart des couleurs PMS. Disponible par 25 pièces minimum. Pour plus d'informations sur les produits Truflex, cliquez [ici](#).

Consultez l'onglet « Certificats » sur cette page pour visualiser les rapports de tests effectués avec plus de dix types de textiles différents.

Textra FR

Textra FR est le choix parfait pour tous les vêtements nécessitant l'application d'un transfert de haute qualité, d'une impression visuellement percutante et retardant feu. Ce transfert spécialement développé répond aux exigences strictes des vêtements de protection individuelle sans compromettre l'esthétique ni les détails. Avec Textra FR, vous avez l'assurance d'une solution de transfert durable, résistante aux conditions de travail agressives et adhérant parfaitement aux textiles techniques. L'impression offre des couleurs lumineuses et des tracés précis, alliant sécurité et professionnalisme. Pour plus d'informations sur les produits Textra, cliquez [ici](#).

HiQ FR

HiQ FR est le meilleur choix pour les vêtements de travail où les propriétés retardatrices de flamme sont essentielles. Il est conforme à des normes ISO strictes (EN ISO 11611:2015 et EN ISO 11612:2015) et est disponible sous forme de rouleaux de ruban continu ou d'étiquettes découpées, offrant des performances élevées dans des conditions exigeantes. Pour plus d'informations sur les produits HiQ, cliquez [ici](#).

Bande réfléchissante FR

Améliorez la visibilité et la sécurité dans des conditions de faible luminosité grâce à la bande réfléchissante Thermopatch. Disponible en deux tailles, notre ruban réfléchissant et ignifuge répond aux besoins des vêtements de travail nécessitant une protection et une visibilité accrues. Pour plus d'informations sur la bande réfléchissante, cliquez [ici](#).

Transferts découpés réfléchissants FR

Les transferts découpés Thermopatch, de coloris argent, sont parfaits pour les environnements de travail à faible visibilité. Ces transferts réfléchissants et ignifuges sont conformes à la norme EN ISO 20471 et sont tout à fait adéquats pour les vêtements de travail nécessitant une sécurité renforcée. Pour plus d'informations sur les écussons réfléchissants et les transferts découpés, cliquez [ici](#).

Ready FR				
ReadyPly FR				

For more detailed press instructions for Ready and ReadyPly FR on various fabrics, click [here](#).

Truflex FR					
------------	---	---	---	---	---

For more detailed press instructions for Truflex on various fabrics, click [here](#).

HiQ-FR				
--------	---	---	---	---

Reflective tape				
-----------------	---	---	---	---

Plotter transfers FR					
----------------------	---	---	---	---	---

Scroll down for other FR-products.

Ready FR emblems (up to 95 °C laundry wash)			
Type of fabric	Temp. °C	Pressing time in sec.	Pressure in Bar Low/Medium/High
Fleece, 100% Polyester	-	-	-

Polyurethane or PVC coated polyester (rainwear), cover with baking paper	-	-	-
Knitted fabrics, 100% polyester, viscose, acrylic (Sportswear, light workwear)	-	-	-
Knitted fabrics, 100% wool, cotton (Sportswear, light workwear)	185 - 195	15	4-5 (Medium/High)
Knitted fabrics, cotton or polyester with elastane 98%/2%	-	-	-
Flame-retardant cotton or polyester cotton (FR treated, Proban®)	185 - 195	15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyamide 55%/45%	Preheat 195	10 15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyester 65%/35% or 60%/40% (with DWR finish)*	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid/Viscose 50%/50%	185	15	4-6 (Medium/High)
Linen, 100%	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid (Nomex III), 100%	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyamide (Nylon), 100% (with DWR finish)*	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyester 100% (with DWR finish)*	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyester Cleanroom material anti-static 99%/1%	-	-	-

ReadyPly FR emblems (up to 95 °C laundry wash)			
Type of fabric	Temp. °C	Pressing time in sec.	Pressure in Bar Low/Medium/High
Fleece, 100% Polyester	-	-	-
Polyurethane or PVC coated polyester (rainwear), cover with baking paper	-	-	-
Knitted fabrics, 100% polyester, viscose, acrylic (Sportswear, light workwear)	-	-	-
Knitted fabrics, 100% wool, cotton (Sportswear, light workwear)	185 - 195	15	4-5 (Medium/High)
Knitted fabrics, cotton or polyester with elastane 98%/2%	-	-	-
Flame-retardant cotton or polyester cotton (FR treated, Proban®)	185 - 195	15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyamide 55%/45%	Preheat 195	10 15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyester 65%/35% or 60%/40% (with DWR finish)*	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid/Viscose 50%/50%	185	15	4-6 (Medium/High)
Linen, 100%	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid (Nomex III), 100%	185	15	4-6 (Medium/High)

Polyamide (Nylon), 100% (with DWR finish)*	-	-	-
Polyester 100% (with DWR finish)*	-	-	-
Polyester Cleanroom material anti-static 99%/1%	-	-	-

**DWR finish: Durable Water Repellent finish, meaning a water (dirt, oil) repellent coating on textiles based on silicone, nanotechnology, wax, and fluorocarbon.*

FR: Flame Retardant

Disclaimer

No rights can be derived from the instructions or data provided online. The information is intended for general guidance only and is subject to change without notice. We do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the information provided. Users are advised to verify any information before acting on it. We accept no liability for any damage incurred because of relying on this information.