

Materiały Ogniotrwałe

Niezawodne i trudnopalne rozwiązania Thermopatch, zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i trwałości, to doskonały element odzieży roboczej.

Ready FR & ReadyPly FR

Specjalnie opracowane przez Thermopatch emblematy Ready FR i ReadyPly FR są odporne na wysoką temperaturę i idealnie nadają się do stosowania na trudnopalnej odzieży roboczej. Materiał ReadyPly FR ma warstwę samoprzylepną ułatwiającą pozycjonowanie. Ready FR i ReadyPly FR dostępne są w niemal każdym kształcie i kolorze oraz spełniają wymagania normy EN 469. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów z serii Ready, kliknij [tutaj](#).

Truflex

Truflex FR to trudnopalna wersja cieszącego się popularnością transferu Truflex. Specjalny klej i proces produkcji zapewnia większą termoodporność. Produkt został niezależnie przetestowany i certyfikowany. Gwarantujemy odporność na pranie w temperaturze do 60°C. Umożliwia wykonanie szczegółowych projektów w niemal każdym kolorze z palety PMS, a także użycie kolorów o podwyższonej widoczności. Dostępne w zamówieniach od 25 sztuk. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Truflex.

W niebieskiej zakładce Certyfikaty na tej stronie znajdą Państwo raporty z testów przeprowadzonych na ponad dziesięciu różnych tekstyliach.

Textra FR

Textra FR to znakomita propozycja dla pracodawców, którym zależy na trudnopalnych, ale wizualnie atrakcyjnych nadrukach o wysokiej jakości na ubraniach roboczych. Specjalnie opracowane transfery Textra FR spełniają restrykcyjne wymagania dla odzieży ochronnej, zapewniając jednocześnie znakomity wygląd i dbałość o szczegóły. Textra FR to trwałe nadruki, które pewnie trzymają się tkaniny nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych. Bezpieczeństwo idzie w parze ze stylem dzięki wyrazistym kształtom i liniom w pełnej gamie żywych barw. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Textra.

HiQ FR

HiQ FR to trafny wybór w przypadku odzieży roboczej, której istotną cechą są właściwości trudnopalne. Wersja ognioodporna ma takie same właściwości jak HiQ, ale spełnia również restrykcyjne wymagania norm EN ISO 11611: 2015 i EN ISO 11612: 2015. Materiał jest oferowany w postaci rolek taśmy ciągłej oraz wykrawanych etykiet, zapewniając najlepsze efekty w wymagających warunkach. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji na temat produktów HiQ.

Taśma odblaskowa

Taśma odblaskowa Thermopatch zapewnia podwyższoną widoczność i bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia. Jest dostępna w dwóch rozmiarach. Trudnopalna taśma odblaskowa jest przeznaczona do odzieży roboczej wymagającej zwiększonej ochrony i widoczności. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji na temat taśmy odblaskowej.

Transfery ploterowe

Odblaskowe transfery ploterowe w kolorze srebrnym świetnie sprawdzają się w środowisku o niskiej widoczności. Odblaskowe i ogniotrwałe transfery ploterowe spełniają wymagania norm EN ISO 20471 i doskonale nadają się do mundurów wymagających podwyższonego bezpieczeństwa. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji na temat odblaskowych emblematów i odblaskowych transferów ploterowych.

Ready FR	15-12 seconds	195-204 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	95
ReadyPly FR	17-14 seconds	195-204 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	95

For more detailed press instructions for Ready and ReadyPly FR on various fabrics, click [here](#).

Truflex FR	12-15 seconds	Hot Peel	185-160 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
------------	---------------	----------	-----------------	--------------------------------------	----

For more detailed press instructions for Truflex on various fabrics, click [here](#).

HiQ-FR	20 seconds	204 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
--------	------------	-------------	--------------------------------------	----

Reflective tape	15-10 seconds	150-190 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------------------	----

Plotter transfers FR	15-12 seconds	Cold Peel	150-165 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
----------------------	---------------	-----------	-----------------	--------------------------------------	----

Scroll down for other FR-products.

Ready FR emblems (up to 95 °C laundry wash)			
Type of fabric	Temp. °C	Pressing time in sec.	Pressure in Bar Low/Medium/High
Fleece, 100% Polyester	-	-	-

Polyurethane or PVC coated polyester (rainwear), cover with baking paper	-	-	-
Knitted fabrics, 100% polyester, viscose, acrylic (Sportswear, light workwear)	-	-	-
Knitted fabrics, 100% wool, cotton (Sportswear, light workwear)	185 - 195	15	4-5 (Medium/High)
Knitted fabrics, cotton or polyester with elastane 98%/2%	-	-	-
Flame-retardant cotton or polyester cotton (FR treated, Proban®)	185 - 195	15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyamide 55%/45%	Preheat 195	10 15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyester 65%/35% or 60%/40% (with DWR finish)*	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid/Viscose 50%/50%	185	15	4-6 (Medium/High)
Linen, 100%	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid (Nomex III), 100%	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyamide (Nylon), 100% (with DWR finish)*	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyester 100% (with DWR finish)*	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyester Cleanroom material anti-static 99%/1%	-	-	-

ReadyPly FR emblems (up to 95 °C laundry wash)			
Type of fabric	Temp. °C	Pressing time in sec.	Pressure in Bar Low/Medium/High
Fleece, 100% Polyester	-	-	-
Polyurethane or PVC coated polyester (rainwear), cover with baking paper	-	-	-
Knitted fabrics, 100% polyester, viscose, acrylic (Sportswear, light workwear)	-	-	-
Knitted fabrics, 100% wool, cotton (Sportswear, light workwear)	185 - 195	15	4-5 (Medium/High)
Knitted fabrics, cotton or polyester with elastane 98%/2%	-	-	-
Flame-retardant cotton or polyester cotton (FR treated, Proban®)	185 - 195	15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyamide 55%/45%	Preheat 195	10 15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyester 65%/35% or 60%/40% (with DWR finish)*	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid/Viscose 50%/50%	185	15	4-6 (Medium/High)
Linen, 100%	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid (Nomex III), 100%	185	15	4-6 (Medium/High)

Polyamide (Nylon), 100% (with DWR finish)*	-	-	-
Polyester 100% (with DWR finish)*	-	-	-
Polyester Cleanroom material anti-static 99%/1%	-	-	-

**DWR finish: Durable Water Repellent finish, meaning a water (dirt, oil) repellent coating on textiles based on silicone, nanotechnology, wax, and fluorocarbon.*

FR: Flame Retardant

Disclaimer

No rights can be derived from the instructions or data provided online. The information is intended for general guidance only and is subject to change without notice. We do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the information provided. Users are advised to verify any information before acting on it. We accept no liability for any damage incurred because of relying on this information.