

Film Kaplama

Film kaplama 100 endüstriyel yıkama ve kuru temizleme döngüsüne kadar dayanır.

Type	Temperature °C	Time seconds	Pressure kg/cm2	Remarks	Washing
Film coating	204 - 205	5 / 12 - 40	0,5		95 °C