定制涂层/层压

Thermopatch有两种，涂层/贴合：
- 粉末涂层， 主要用于棉料或涤棉。
- 贴合，这种工艺专门用于特殊或精细面料。

请记住，会出现部分材料损失：通常在层压时约为2-3米，粉末涂层时约为8-10米。 为了确定某种布料是否能进行涂层或层压，建议制作样本进行测试（至少A4纸大小）。

涂层或层压后，纺织物接受处理并以补丁或材料卷形式交付。

	长度	宽度
粉末涂层	至少50米	最小宽度130厘米，最大160厘米
层压	至少25米	最小/最大宽度150cm;箔是142厘米